



热双金属




复合带材



金属带材

软磁铁-镍-合金
密封和膨胀合金
镍
镍-铬-合金
镍-铜-合金
铜-镍-合金
镍-锰-合金



金属薄片

产品组:

金属薄片

1. 简要说明

金属薄片通常是按照客户的具体要求和特殊应用而制造的。我们按照薄片厚度 0.0015 mm 至 0.075 mm 对其进行界定。根据客户需求这些金属薄片由纯金属或合金制成。

2. 材料

⇒ 软磁合金	FeNi36 ... FeNi80
⇒ 高纯度金属	Ni
⇒ 金属合金	FeNi, NiCr, NiCrFe, NiCu
⇒ 铜及铜合金	Cu 厚度 < 0.020 mm 为首选 CuNi44Mn, CuBe2
⇒ 高档钢材	1.4301, 1.4310
⇒ 贵金属及合金	Ag, Ag-焊料

其他合金备索
免费材料可由客户提供。

3. 产品回火

金属薄片可以在轧制条件或经热处理获得。特殊的热处理工艺可用于生产具有特别调整性能的成品。

4. 尺寸和公差

厚度 (mm)	公差 (% 正常厚度)
< 0.0050	± 10
≥ 0.005 至 0.075	± 5 精密公差 ± 10 标准公差

对于厚度从 0.0015 mm 至 < 0.0050 mm (视材料而定) 最大宽度为 60 mm。

对于厚度 ≥ 0.005 mm 最大宽度为 100 mm。

厚度至 110 mm，其宽度根据协议而定。

5. 产品类型

卷绕成轴(如有需要，附有薄纸为中间层)
宽度从 1 mm 至最大轧制宽度
薄片 (备索)

本文件包含的所有数据仅供参考之用。
其他特性可以根据客户的特殊要求进行设计。

有关特性和应用的保证需要特别的书面协定。

奥海曼金属有限公司
Hammerplatz 1
08280 Aue/Sachsen
德国



电话 +49 3771 272-0
传真 +49 3771 272-201
电子邮箱 postmaster_amw@auerhammer-metallwerk.de
Internet: www.auerhammer.com