



Bilames




Matières Colaminées



Bandes métalliques

Alliages magnétiques doux Fer-Nickel
Alliages pour Scellement et à Dilatation
Nickel
Alliages-Nickel-Chrome
Alliages-Nickel-Cuivre
Alliages-Cuivre-Nickel
Alliages-Nickel-Manganèse



Feuilles Métalliques

Groupe de produits:

Feuilles Métalliques

1. DESCRIPTION RAPIDE

Les feuilles métalliques appelées „foils“ sont surtout fabriquées pour des applications spéciales et selon la spécification du client. Nous appelons feuilles ou „foils“ pour des épaisseurs variant de 0,0015 mm à 0,075 mm. En fonction de la demande du client, nous offrons soit des métaux purs soit des alliages.

2. MATIERES

⇒ <i>alliages magnétiques doux</i>	FeNi36 ... FeNi80
⇒ <i>métaux purs</i>	Nickel
⇒ <i>alliages du métal</i>	FeNi, NiCr, NiCrFe, NiCu
⇒ <i>Cuivre et alliages de Cuivre</i>	Cu de préférence aux épaisseurs < 0,020 mm CuNi44Mn, CuBe2
⇒ <i>aciers fins</i>	1.4301, 1.4310
⇒ <i>métaux précieux et alliages des métaux précieux</i>	Ag, Ag-Lot

D'autres alliages sur demande.

Mettre la matière première à notre disposition est possible.

3. ETATS DE LIVRAISON

Les feuilles sont fabriquées soit à l'état écroui ou traité. Les propriétés ciblées peuvent être atteintes par procédés traitements thermiques spécifiques.

4. DIMENSIONS ET TOLERANCES

ÉPAISSEUR (mm)	TOLERANCE (% DE L'ÉPAISSEUR NOMINALE)
< 0,0050	± 10
≥ 0,005 - 0,075	± 5 tolérance fine ± 10 tolérance standard

Pour les épaisseurs de 0,0015 mm à 0,0050 mm la largeur max. est 60 mm.

Pour les épaisseurs > à 0,005 mm la largeur max. est 100 mm.

5. CONDITIONNEMENT DE LIVRAISON

enroulé sur noyau ou bobine (selon besoin avec papier de soie intercalaire)
en largeurs de 1 mm jusqu'à la largeur de laminage max.
feuille en tôles

Les données concernant les conditions ou utilisations de ces alliages sont données à titre d'information.

Les conventions ou accords sur certaines propriétés ou applications nécessitent toujours une confirmation écrite.

Auerhammer Metallwerk GmbH
Hammerplatz 1
08280 Aue/Sachsen
Allemagne



Tel.: +49 3771 272-0
Fax: +49 3771 272-201
E-Mail: postmaster_amw@auerhammer-metallwerk.de
Internet: www.auerhammer.com