



Термобиметаллы




Плакированные материалы



### Полосовой металл

Магнитомягкие железоникелевые сплавы  
Сплавы с заданным температурным коэффициентом  
линейного расширения и сплавы для спайки со стеклом  
Никель  
Никелевохромовые сплавы  
Никелевомедные сплавы  
Медноникелевые сплавы  
Никелевомарганцевые сплавы



Металлические пленки

## Группа изделий:

# Металлические пленки

### 1. Краткое описание

Металлические пленки, в основном, изготавливаются в соответствии со спецификацией заказчика для специальных вариантов применения. Мы различаем пленки с диапазоном толщины от 0,0015 мм до 0,075 мм. Согласно запросу заказчика поставляются как химически чистые металлы, так и металлические сплавы.

### 2. Материалы

→ Магнитомягкий сплав	FeNi36 ... FeNi80
→ Химически чистые металлы	Ni
→ Металлические сплавы	FeNi, NiCr, NiCrFe, NiCu
→ Медь и медные сплавы	Cu, в основном, толщиной менее 0,020 мм. CuNi44Mn, CuBe2
→ Специальные стали	1.4301, 1.4310
→ Благородные металлы и сплавы благородных металлов	Ag, Ag-припой

Другие сплавы поставляются согласно запросу.  
Возможна поставка заказчиком давальческого сырья и материалов.

### 3. Состояния поставки

Пленки поставляются как в прокатанном, так и в прошедшем тепловую обработку состоянии. За счет специальных методов тепловой обработки пленок возможно задание определенных конечных характеристик материала.

#### 4. Размеры и допуски

Толщина (мм)	Допуск (% от номинальной толщины)
до менее 0,0050	± 10
от 0,005 до 0,075	± 5 точный допуск ± 10 обычный допуск

При толщине от 0,0015 мм до менее 0,0050 мм максимальная ширина составляет 60 мм.

При толщине 0,005 мм и выше максимальная ширина составляет 100 мм.

Ширина св. 100 мм до 110 мм обговаривается отдельно.

#### 5. Формы поставки

Пленки поставляются в намотанном на гильзу или катушку состоянии (в случае необходимости с прокладками из тонкой бумаги)
Ширина пленок составляет от 1 мм до максимальной ширины прокатки.
Листки пленки

Все данные в этом паспорте материала - для информации.

Другие свойства могут быть установлены соответственно спецификациям и требованиям клиента.

Ауэрхаммер Металлверк ГмбХ  
Хаммерплатц 1  
08280 Ауэ/Саксония,  
Германия



Тел.: +49 3771 272-0  
Факс: +49 3771 272-201  
Е-маил: [postmaster\\_amw@auerhammer-metallwerk.de](mailto:postmaster_amw@auerhammer-metallwerk.de)  
Интернет: [www.auerhammer.com](http://www.auerhammer.com)